



KÖBER

BAZA DE NUANTARE SILICON FARBE V 7003

EDITIA 1
REVIZIA 1
DATA 24.08.2014
pag.1 din 3

Descriere	Baza de nuanțare vopsea siliconica SILICON FARBE V 7003 constituie doar baza de nuanțare pentru obținerea de vopsele colorate.
Utilizare	Nu se utilizează ca atare, ci constituie doar baza de nuanțare pentru obținerea de vopsele colorate
Sortimente	Voselele colorate sunt marcate pe cartela cu ♦♦ si corespund următoarelor coduri din cartela de exterior: GL;P;G;BO;O;CO;CU;RO;MT;RV;MTR;BP;GC;GO;VP;VOX;VPR;VF;VO;GV;VL;OL;AP;KI; ;GT;N;AD;AM;A;ACR;VOC;J;TM; GPE; GP;VI;AC;VOL;M;MA;VB;GBR;NC;AS cu indicativul de la 4 la 0,1..

CARACTERISTICI TEHNICE

Caracteristicile produsului lichid:

Aspect	Suspensie vascoasă tixotropă	vizual
Densitate	1,50 ± 0,05 g/ cm ³ (la 23°C)	SR EN ISO 2811-1 : 2011
Vascozitate Stormer, 25°C Biuged Instrument STM- IV	110 - 125	IL-CCSAV-04
Continut de substanțe nevolatile, 0,5g / 50 cm², 105°C, 10 min.	62 ± 2	IL-DC-10
Compatibilitate cu pastele de nuanțare "KOLOR EXPLORER"	bună	determinare practică
Determinarea sterilității sau a gradului de contaminare cu microorganisme	1(+)	STAS 12718- 89

LOC. DUMBRAVA ROSIE, JUD. NEAMT
STR. GHEORGHE CARANFIL, NR.2,
ROMANIA, COD POSTAL 617410
COD FISCAL RO2005144
NUMAR REG. COM. J27/1405/1991
CAPITAL SOCIAL : 37.000.000 RON
ING BANK AGENTIA PIATRA NEAMT
RO84-INGB-0018-0000-4498-8911

SC KÖBER SRL
DUMBRAVA ROSIE

TEL : 0040-233-281 021
FAX : 0040-233-281 222

E-mail : office.savinesti@kober.ro
Url : www.kober.ro

BAZA DE NUANTARE SILICON FARBE V 7003

EDITIA 1
REVIZIA 1
DATA 24.08.2014
pag.1 din 3

Caracteristicile peliculei:

Aspect	mat	vizual
Temperatura minima de formare a filmului	°C < 5°C	IL-LP- 05
Timp de uscare, 23±2°C, 50 ± 5% umiditate relativa. Timp de uscare in adancime (Tip D)	Max. 4 ore	ASTMD 1640:2003

Valabilitate in ambalaj 24 luni de la data fabricatiei, in conditiile respectarii prevederilor de ambalare si depozitare. In functie de conditiile de depozitare, inaintea utilizarii se recomanda amestecarea produsului.

DETALII DE APLICARE

Metode de aplicare - pensulare
- roluire

Diluant / Diluare -pensulare: ca atare
-roluire : ca atare

Consum specific pana la 8 - 8 m²/l / strat
Consumul este in functie de in functie de grosimea stratului aplicat si de rugozitatea suprafetei de

COMPATIBILITATE Nu se recomanda amestecarea bazei de nuantare SILICON FARBE doar cu pastele de nuantare

CONDITII DE APLICARE -produsul nuantat se condicioneaza la 10 -30°C si se omogenizeaza inaintea aplicarii
-temperatura mediului si a suportului: 10- 30°C
-umiditatea relativa a atmosferei - max. 70%

LOC. DUMBRAVA ROSIE, JUD. NEAMT
STR. GHEORGHE CARANFIL, NR.2,
ROMANIA, COD POSTAL 617410
COD FISCAL RO2005144
NUMAR REG. COM. J27/1405/1991
CAPITAL SOCIAL : 37.000.000 RON
ING BANK AGENTIA PIATRA NEAMT
RO84-INGB-0018-0000-4498-8911

SC KÖBER SRL
DUMBRAVA ROSIE

TEL : 0040-233-281 021
FAX : 0040-233-281 222

E-mail : office.savinesti@kober.ro
Url : www.kober.ro



KÖBER

BAZA DE NUANTARE SILICON FARBE V 7003

EDITIA 1
REVIZIA 1
DATA 24.08.2014
pag.1 din 3

PREGATIREA SUPRAFETEI

- suprafata de baza trebuie pregatita corespunzator, respectand indicatiile si recomandarile de pe ambalaj
- amorsarea suprafetei se face cu 1-2 straturi de G8101 dil 1:5 cu apa rece, in functie de natura si porozitatea suprafetei
- pentru rezultate excelente recomandam ca inaintea aplicarii produsului nuantat sa se asigure o culoare alba, uniforma a peretelui cu 1 strat Kober Putzgrund Weiss G8105
- se aplica 2 straturi de produs nuantat - nediluat
- la aplicare se folosesc trafaleti curati si uscati

AMBALARE

Ambalarea se face in recipiente de masa plastica de capacitate neta 15l.

SECURITATEA MUNCII

Toate operatiile de manipulare, transport, depozitare, utilizare se vor face aplicand cu strictete normele de prevenire a incendiilor, normele de protectia muncii si igiena sanitara.

Se interzice:

- contact prelungit sau frecvent cu pielea sau mucoasele; in caz contrar se spala imediat cu apa
- ingerarea produsului.

Mijloace de stingere a incendiilor : CO₂, spuma chimica, pulberi , nisip. Apa se utilizeaza numai pentru protectie prin racire.

NOTA

Toate aceste date au caracter general privind performantele si utilizarea produsului, de aceea recomandam testarea produsului in conditiile propriei tehnologii de aplicare a beneficiarului.

Rugam consultati producatorul pentru lamuriri suplimentare.

LOC. DUMBRAVA ROSIE, JUD. NEAMT
STR. GHEORGHE CARANFIL, NR.2,
ROMANIA, COD POSTAL 617410
COD FISCAL RO2005144
NUMAR REG. COM. J27/1405/1991
CAPITAL SOCIAL : 37.000.000 RON
ING BANK AGENTIA PIATRA NEAMT
RO84-INGB-0018-0000-4498-8911

SC KÖBER SRL
DUMBRAVA ROSIE

TEL : 0040-233-281 021
FAX : 0040-233-281 222

E-mail : office.savinessi@kober.ro
Url : www.kober.ro